

Communication

Édition

Numérique

# SYMBOL FREELIFE GLOSS

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Papiers et cartes couchés (triple couches, sauf pour les 90 et 100gr qui sont double couches) sur les 2 faces, finition brillante.

Pâte ECF. Certifiés FSC.

Partiellement recyclés (minimum 25%) en conformité avec la directive FSC-DIR-40-004 EN.

## GAMME

## FORMATS

## GRAMMAGES

45*64	90*	100*	115	130	150	170	200	250	300	
50*70	90*	100*	115	130	150	170	200	250	300	
64*88	90*	100*	115	130	150	170	200	250	300	350
70*100	90*	100*	115	130	150	170	200	250	300	350
72*102										400
88*128		100*	115	130	150	170				
100*140			115	130	150					

\* SUR DEMANDE

## DONNÉES TECHNIQUES

GRAMMAGE	MAIN	OPACITÉ	BRILLANCE	CHARGE DE RUPTURE	
ISO 536	ISO 534	ISO 2471	ISO 8254-2	ISO 1924	
g/m <sup>2</sup>	cm <sup>3</sup> /g	%	%	kN/m	
				SM ± 10%	ST ± 10%
90 ± 3%	0.76	91 ± 2	73 ± 10	3.5	2.7
100 ± 3%	0.77	92 ± 2	73 ± 10	4	3.1
115 ± 3%	0.70	93 ± 2	73 ± 10	4.5	3.4
130 ± 3%	0.71	94 ± 2	73 ± 10	5.1	3.8
150 ± 3%	0.71	95 ± 2	73 ± 10	5.9	4.4
170 ± 3%	0.72	-	73 ± 10	6.7	5
200 ± 4%	0.71	-	73 ± 10	7.1	5.5
250 ± 5%	0.74	-	73 ± 10	-	-
300 ± 5%	0.76	-	73 ± 10	-	-
350 ± 5%	0.80	-	73 ± 10	-	-
400 ± 5%	0.81	-	73 ± 10	-	-

BLANCHEUR - ISO 2470 (R457) - 104% ± 2  
Humidité relative 50% ± 5 ref. TAPPI 502-98

## NOTES

- Compte tenu de la forte part de fibres recyclées contenue dans ces papiers, il est normal d'avoir de légères variations de teintes d'une production à l'autre.
- Ces papiers sont entièrement biodégradables et recyclables.
- Version disponible au format numérique pour les grammages: 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300, 350 et 400gr.

JUILLET 2016

### SIÈGE

Parc d'Activités Val de Seine  
10, rue de la Darse  
94600 Choisy Le Roi  
Tél.: 01 49 87 11 66  
contact@fedrigoni.fr

### BUREAU DE LYON

81, rue de la République  
69002 Lyon  
Tél.: 04 74 82 55 67

# SYMBOL FREELIFE GLOSS

## ENCRE CONSEILLÉES

ENCRE FRAÎCHE	/	*** encre fortement conseillée
ENCRE SEMI-FRAÎCHE	/	** encre conseillée
ENCRE SICCATIVE	***	* essais nécessaires
ENCRE UV	***	/ encre déconseillée

Pour plus de sécurité, prendre conseil auprès de votre fabricant d'encre habituel.

## CONSEILS D'IMPRESSIION

Symbol Freeliffe Gloss peut être utilisé avec les principales méthodes d'impression: typographie, offset, offset UV, gaufrage, impression à chaud, thermographie et sérigraphie.

## CONSEILS POUR LA TRANSFORMATION

Transformations possible: découpe, massicotage, pliage, encollage, enduction, contre-collage, vernissage et pelliculage.

## CERTIFICATIONS



### SIÈGE

Parc d'Activités Val de Seine  
10, rue de la Darse  
94600 Choisy Le Roi  
Tél.: 01 49 87 11 66  
contact@fedrigoni.fr

### BUREAU DE LYON

81, rue de la République  
69002 Lyon  
Tél.: 04 74 82 55 67  
www.fedrigoni.fr